

- ✓ univerzálna farba
- ✓ drevo, kov, betón
- ✓ interiér/exteriér

POPIS:

Slovakryl je zmes pigmentov a plnív vo vodnej disperzii kopolymérneho pojiva s prídavkom aditív.

POUŽITIE:

Slovakryl je vhodný na vnútorné a vonkajšie nátery dreva, drevovláknitých materiálov, dreveného nábytku, hračiek a iných výrobkov, minerálnych podkladov, ako sú omietka, betón, kameň, papier a pod. Vhodný aj na nátery kovových predmetov, pokiaľ sú ošetrené vhodnou antikoróznou základnou farbou a nie sú vystavené extrémnym poveternostným vplyvom.

Náter je možné umývať, nemôže byť však vystavený trvalému mokrému prostrediu.

Spĺňa európsku normu pre povrchovú úpravu hračiek podľa STN EN 71-3 (aj pre deti do 3 rokov veku). Slovakryl možno použiť aj na nátery, ktoré prichádzajú do priameho styku so suchými potravinami. Nie je vhodný na nátery, ktoré prichádzajú do priameho styku s krmovinami a pitnou vodou.

PRÍPRAVA PODKLADU:

- **staré popraskané, nesúdržné povrchy:** hrubé nečistoty ako zvyšky starých náterov, odlupujúca sa hrdza je potrebné ručne alebo mechanicky úplne odstrániť (brúsením).
- **staré súdržné povrchy:** staré, dobre priľnuté povrchy je potrebné očistiť, odmastiť a zdrsniť na zlepšenie priľnavosti. Pred aplikáciou nového náteru odporúčame vykonať skúšku kompatibility so starým náterom na menšej ploche.

KOV: Pred použitím musí byť podklad pevný, suchý, zbavený hrdze, mastnoty, prachu, nesúdržných vrstiev a iných nečistôt, v prípade potreby zatmelený a vopred ošetrený vhodnou základnou antikoróznou farbou.

DREVO: Pred použitím musí byť podklad dokonale vyschnutý (vlhkosť dreva max. 12 %), dobre obrúsený (brúsny papier č. 80 - 120), zbavený nečistôt, prachu, živých škvŕn (nitroriedidlom) a v prípade potreby ošetrený vhodným biocídnym prípravkom proti drevokazným škodcom. Pred použitím vrchného náteru natrieť Slovakrylom Profi Základ alebo Slovakrylom zriedeným vodou v pomere 1:1 a po zaschnutí prebrúsiť brúsnym papierom č. 100 - 200.

BETÓN A OMIETKY: Pred použitím musí byť podklad súdržný, nedrobivý, suchý, zbavený nečistôt, dobre vyzretý a napustený Slovakrylom zriedeným vodou v pomere 1:1.

PRÍPRAVA NÁTEROVEJ HMOTY:

Pred použitím dôkladne premiešať. Pri natieraní väčších plôch odporúčame zjednotiť odtieň zmiešaním obsahu všetkých obalov! Nespotrebované balenie dobre uzavrite a spotrebujte čo najskôr.

RIEDENIE:

- vodou

Vysoké nariedenie spôsobuje zníženie hrúbky náteru, čím sa stráca krycia schopnosť.

PODMIENKY PRI APLIKÁCI:

Počas aplikácie až do vytvrdnutia náteru musí byť teplota okolia a podkladu + 10 °C až + 30 °C. Relatívna vlhkosť vzduchu nesmie byť vyššia ako 75 %. Optimálna teplota pri nanášaní je 17 °C až 25 °C s relatívnou vlhkosťou 40 – 70 %. Nízka teplota a vysoká relatívna vlhkosť vzduchu spomaľujú zasychanie. Neodporúča sa natierať počas mrazu, hmly, horúcich a daždivých dní.

APLIKÁCIA:

Náter sa zvyčajne nanáša v 2 až 3 vrstvách v závislosti od nerovnosti a poškodenia podkladu. Druhá vrstvu je možné aplikovať najskôr po 4 hodinách. Medzi vrstvami je vhodné jemné prebrúsenie (brúsny papier č. 180 - 240). Počas aplikácie je potrebné farbu občas premiešať.

- spôsob aplikácie: štetec, valček, striekanie

ČISTENIE POUŽITÉHO NÁRADIA:

- odporúča sa očistiť vodou

TEORETICKÁ VÝDATNOSŤ:

- 6 - 9 m²/ kg na jednu vrstvu

INFORMÁCIE O PRODUKTE:

Balenie: 0,75 kg ; 2,5 kg ; 5 kg ; 20 kg.

Záručná doba: 36 mesiacov od dátumu výroby

Skladovanie: V pôvodných uzavretých obalov v suchom prostredí pri teplote +5 až + 30 °C. Počas skladovania je povolená tvorba rozmiešateľnej usadeniny. Chrániť pred mrazom a pred priamym slnečným žiarením.

Odtiene:

0100 - biely	0431 - modrý pastel	0815 - červený
0111 - šedý	0440 - modrý	0849 - červen višňová
0199 - čierny	0515 - svetlozelený	0321 - fialový
0220 - svetlohnedý	0530 - zelený	0110 - svetlošedý
0230 - hnedý	0551 - tmavozelený	0310 - svetlofialový
0240 - tmavohnedý	0615 - svetložltý	0810 - ružový
0250 - palisander	0620 - žltý	0611 - žltozelený
0610 - béžový	0625 - tmavožltý	0410 - svetlomodrý
0660 - oker	0750 - oranžový	0210 - hnedý pastel
0840 - červenohnedý	0814 - svetločervený	0603 - slonová kosť

Horľavosť: Slovakryl nie je horľavá kvapalina.

TECHNICKÉ ÚDAJE:

Vlastnosti v kvapalnom stave

<i>výtokový čas, F6 (20°C/50 % RV)</i>	min. 40 s
<i>obsah neprchavých zložiek (1 hod./105°C/1g)</i>	min. 45 %
<i>hustota (20°C)</i>	min. 1,10 g.cm ⁻³
<i>Vlastnosti pri zasychaní: doba zasychania</i>	
<i>odolnosť voči prachu</i>	1 hod.
<i>zasychanie</i>	2 – 4 hod.
<i>pretierateľné</i>	4 hod.
<i>Vlastnosti zaschnutého náteru</i>	
<i>vzhľad</i>	hladký, polomatný až matný
<i>kryvosť</i>	stupeň 1

Informácie týkajúce sa BOZP, PO, Likvidácie použitých obalov, H / P – viet a Skladovania sa nachádzajú v Karte bezpečnostných údajov (KBÚ).

JK: 246-260-05

PND: 01-3005-91 S

Dátum revízie: 17.07.2024

„Technické odporúčania v tomto technickom liste sú uvádzané na základe našich skúseností a najlepších vedomostí o súčasnom stave vo vede a praxi, nie sú záväzné. Užívateľia zodpovedajú za správne použitie výrobku a musia zvážiť všetky faktory a podmienky, ktoré môžu ovplyvniť konečnú kvalitu povrchovej úpravy. Výrobca si vyhradzuje právo na zmenu údajov v technických a propagačných materiáloch bez predchádzajúceho upozornenia.“

