

- ✓ biela interiérová maliarska farba s keramickým plnivom
- ✓ pre kuchyne, kúpeľne, detské izby
- ✓ výborná krycia schopnosť
- ✓ termoizolačná, protiplesňová a oteruvzdorná
- ✓ belosť min. 89% BaSO₄

POPIS:

Premio Thermo je zmes pigmentov a plnív vo vodnej disperzii styrenakrylátového pojiva s prídavkom aditív.

POUŽITIE:

Premio Thermo je vhodný na vnútorné nátery omietok, sadrokartónových a drevotrieskových dosiek, betónových panelov. Vhodný pre nátery obytných a reprezentatívnych priestorov, kancelárií či detských izieb. Premio Thermo je plnený jemným keramickým plnivom s tepelnoizolačnými vlastnosťami, ktoré zabraňujú kondenzácii a zároveň znižujú možnosť vzniku plesní.

Nie je vhodný pre nátery, ktoré prichádzajú do priameho styku s potravinami, krmivami, pitnou vodou a na nátery detského nábytku a hračiek.

PRÍPRAVA PODKLADU:

Všetky podklady musia byť pevné, čisté, suché, zbavené nečistôt, prachu, výkvetov solí, zvyškov debniacich olejov a nesúdržných častí. V prípade biologického napadnutia povrchov (riasy a plesne) je potrebné povrch umyť prúdom horúcej vody alebo parou a použiť fungicídny prostriedok. Mastné povrchy umyť mydlovou vodou. Nové vápenné omietky musia byť vyzreté min. 20 – 30 dní. Pred použitím vrchného náteru natrieť 1 x penetračným náterom Penakryl podľa návodu.

- **staré nesúdržné povrchy:** zvyšky odlupujúcich sa starých náterov je potrebné dôkladne úplne odstrániť (obrúsením, oškrabaním). Nerovnosti a poškodenie povrchu je potrebné zaplniť stierkou a vyhladiť. Opravované povrchy musia mať rovnomernú drsnosť.
- **staré súdržné povrchy:** pred obnovením starších povrchov je potrebné overiť príľnavosť starých náterov a vykonať skúšobný náter na menšej ploche.

PRÍPRAVA NÁTEROVEJ HMOTY:

Pred použitím dôkladne premiešať. Nespotrebované balenie dobre uzavrite a spotrebujte čo najskôr.

RIEDENIE:

- vodou
 1. náter - 20 % vody
 2. náter - 10 % vody

Vysoké nariedenie spôsobuje zníženie hrúbky náteru, čím sa stráca krycia schopnosť.

PODMIENKY PRI APLIKÁCIÍ:

Počas aplikácie až do vytvrdnutia náteru musí byť teplota okolia a podkladu + 10 °C až +25 °C. Relatívna vlhkosť vzduchu nesmie byť vyššia ako 75 %. Nízka teplota a vysoká relatívna vlhkosť vzduchu spomaľujú zasychanie.

APLIKÁCIA:

Náter sa zvyčajne nanáša v 1 až 2 vrstvách v závislosti od nerovnosti a poškodenia podkladu v intervale 4 – 6 hodín. Počas aplikácie je potrebné farbu občas premiešať.

- spôsob aplikácie: štetec, valček, striekanie

ČISTENIE POUŽITÉHO NÁRADIA:

- odporúča sa očistiť vodou

TEORETICKÁ VÝDATNOSŤ:

- 6 - 10 m²/kg na jednu vrstvu (podľa drsnosti a nasiakavosti podkladu)

INFORMÁCIE O PRODUKTE:

Balenie: 3 kg ; 7,5 kg.

Záručná doba: 36 mesiacov od dátumu výroby

Skladovanie: V pôvodných uzavretých obaloch v suchom prostredí pri teplote +5 až +30 °C. Počas skladovania je povolená tvorba rozmiešateľnej usadeniny. Chrániť pred mrazom a pred priamym slnečným žiarením.

Odtiene:

Biely

Horľavosť: Premio Thermo nie je horľavá kvapalina.

TECHNICKÉ ÚDAJE:

Vlastnosti v kvapalnom stave

<i>obsah neprchavých zložiek (1 hod./115°C/2g)</i>	min. 55 %
<i>hustota (20°C)</i>	min. 1,55 g.cm ⁻³
<i>Vlastnosti pri zasychaní: doba zasychania</i>	
<i>odolnosť voči prachu</i>	2hod.
<i>zasychanie</i>	4 - 6 hod.
<i>pretierateľné</i>	4 - 6 hod.
<i>Vlastnosti zaschnutého náteru</i>	
<i>vzhľad</i>	jemnozrnný, matný
<i>kryvosť</i>	stupeň 1 -2

Informácietykajúce sa BOZP, PO, Likvidácie použitých obalov, H / P - viet a Skladovania sa nachádzajú v Karte bezpečnostných údajov (KBÚ).

JK: 246-262-22 0100

PND: 01-3039-10 S

Dátum revízie: 17.10.2022

„Technické odporúčania v tomto technickom liste sú uvádzané na základe našich skúseností a najlepších vedomostí o súčasnom stave vo vede a praxi, nie sú záväzné. Užívateľia zodpovedajú za správne použitie výrobku a musia zvažiť všetky faktory a podmienky, ktoré môžu ovplyvniť konečnú kvalitu povrchovej úpravy. Výrobca si vyhradzuje právo na zmenu údajov v technických a propagačných materiáloch bez predchádzajúceho upozornenia.“

